



SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-lactid
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden



Für Qualität
&
Sicherheit

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Reißfestigkeit
- Synthetisch
- Resorption durch Hydrolyse
- Geflochtener Fadenaufbau

- Beschichtetes Multifilament

- Luftdichte Verpackung

VORTEILE

- Ausgezeichneter Gewebehalt
- Minimale Gewebereaktion
- Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Hohe Flexibilität
- Hohe Reißfestigkeit
- Ausgezeichnete Knotensicherheit

- Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma
- Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit
- Verminderte Kapillarwirkung

- Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGSGEBIETE

besonders

- Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur
- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Plastische Chirurgie
- Ophthalmologie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Orthopädie
- Urologie


GEGENANZEIGEN

- Herz- und Gefäßchirurgie
- Neurochirurgie


Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.







Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).








REIßFESTIGKEIT















RESORPTION



 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051

 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	2 x VSP 6.3 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910063
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U