SURGICRYL® PGA

POLYGLYCOLIC ACID



Typ	Monofilament - USP 9/0 - 10/0 Geflochtenes und beschichtetes Multifilament - USP 5/0 - 8/0
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
Farbe	Violett / Beige - ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

Für Qualität & Sicherheit

www.sutures.be

SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAFTEN

☑ Hohe Reißfestigkeit	Ausgezeichneter Gewebehalt
☑ Synthetisch	Minimale Gewebereaktion
☑ Resorption durch Hydrolyse	Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit
☑ Geflochtener Fadenaufbau	Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit
☑ Beschichtetes Multifilament	Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung
☑ Luftdichte Verpackung	Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGSGEBIETE

Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur

besonders

- Allgemeine Chirurgie
- Hautverschluss
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Geburtshilfe
- Plastische Chirurgie
- Urologie
- Ophthalmologie
- Orthopädie

GEGENANZEIGEN

Herz- und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie

Wegen der Resorbierbarkeit sollte es nicht zur Adaptation von Gewebe genutzt werden, das für einen längeren Zeitraum eine Nahtunterstützung erfordert.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis	2 x HSP 8 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	violett	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	violett	OSU061

Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	2 x DSP 6 mm 200 µm	0.4	8/0	30 cm	violett	OSU08-30
		0.4	8/0	45 cm	violett	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	violett	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.3	9/0	30 cm	violett	OSU09
		0.5	7/0	45 cm	violett	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	violett	OSU071

Spatulanadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	violett	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm	0.3	9/0	30 cm	violett	OSU09-1

Spatulanadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/4 Kreis 	2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm	0.7	6/0	45 cm	violett	OSU06
		1	5/0	45 cm	violett	OSU05

Mikronadel Rundkörpernadel 2 Nadeln		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	MDR 6.4 mm 150µm	0.3	9/0	30 cm	violett	OSU095

smi
www.sutures.be

SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	*violett*	11071512
		1	5/0	45 cm	*violett*	11101512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*ungefärbt*	11071512UP
		1	5/0	50 cm	*ungefärbt*	11101512UP