SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
Farbe	Beige - ungefärbt / Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 7 Tagen.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

Für Qualität & Sicherheit

www.sutures.be

SURGICRYL® RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

EIGENSCHAFTEN

☑ Hohe initiale Reißfestigkeit	Ausgezeichneter Gewebehalt
☑ Synthetisch	Minimale Gewebereaktion
☑ Resorption durch Hydrolyse	Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit, schnelle Substanzresorption
☑ Geflochtener Fadenaufbau	Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit
☑ Beschichtetes Multifilament	Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung
☑ Luftdichte Verpackung	Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

VORTEILE

ANWENDUNGS-GEBIETE

Nur oberflächliche Weichteiladaptation von Haut und Schleimhaut

besonders
- Plastische Chirurgie
- Geburtshilfe (Episiotomie)
- Gynäkologie
- Urologie (Beschneidung)
- Ophthalmologie (Bindehaut)
- Kinderchirurgie

GEGENANZEIGEN

- Herz- und Gefäßchirurgie
- Neurochirurgie
- Ligatur

Wenn eine Nahtunterstützung von mehr als 7 Tagen erforderlich ist.

Vorsicht bei Patienten mit verzögerter Wundheilung (z.B. geschwächtes Immunsystem).

REIßFESTIGKEIT



RESORPTION



Rundkörpernadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis	HR 13 mm	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14100113
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14100117
		1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14150117
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14200117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14150122
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14200122
		3	2/0	75 cm	*ungefärbt*	14300122

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	*ungefärbt*	14071512
		1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14101512
		1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*ungefärbt*	14071512P
		1	5/0	50 cm	*ungefärbt*	14101512P
		1.5	4/0	50 cm	*ungefärbt*	14151512P
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14101516
		1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14151516
		2	3/0	45 cm	*ungefärbt*	14201516
	DS 16 mm schwarz	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14101519
		1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14151519
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14201519
		3	2/0	75 cm	*ungefärbt*	14301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*ungefärbt*	14151519P
		2	3/0	50 cm	*ungefärbt*	14201519P
	DS 19 mm schwarz	1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14151519VB
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14201519VB
	DS 24 mm	2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14201524
		3	2/0	75 cm	*ungefärbt*	14301524
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	*ungefärbt*	14301524P

Außen schneidende Nadel		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis	HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	*ungefärbt*	14151417
		2	3/0	45 cm	*ungefärbt*	14201417

Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
1/2 Kreis	HRT 17 mm	2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14200517

Rundkörpernadel schneidende Spitze		EP	USP	Länge		Bestellnummer
3/8 Kreis	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	*ungefärbt*	14100416
		1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14150416
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14200416
	DRT 19 mm	1.5	4/0	75 cm	*ungefärbt*	14150419
		2	3/0	75 cm	*ungefärbt*	14200419